

KALİTE SERTİFİKASI

ÇİMENTO TİPİ	CEM II/B-M(L-W) 42,5 R
ÜRÜN KİMLİK BİLGİSİ	1784-CPR-0448
NUMUNENİN ALINDIĞI YER	ÇİMENTO SİLOLARI
NUMUNENİN ALINDIĞI TARİH	31.1.2025 - 6.2.2025
NUMUNENİN ANALİZ TARİHİ	1.2.2025 - 7.2.2025
RAPOR TARİHİ	10.2.2025

KİMYASAL ÖZELLİKLERİ					
ÖZELLİK	METODU	TS EN 197-1	SONUÇ	BR	ÖB
Çimento Bileşimi (Katki)	TS CEN/TR 196/4	≥ 21,0 - ≤ 35,0	30,73	%	-
Kızdırma Kaybı (L.O.I.)	TS EN 196-2	-	6,03	%	-
Sülfat Muhtevası (SO3)	TS EN 196-2	≤ 4,0	2,59	%	-
Klorür muhtevası(Cl-)	TS EN 196-2	≤ 0,1	0,0251	%	-
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ					
Priz Başlama süresi	TS EN 196-3	≥60	180	dk	-
Priz Bitiş süresi	TS EN 196-3	-	215	dk	-
Özgül Ağırlık (Yoğunluk)	TS EN 196-6	-	2,99	g/cm3	-
Özgül yüzey (Blaine)	TS EN 196-6	-	4935	cm2/gr	-
Hacim genişmesi	TS EN 196-3	≤10	2,80	mm	-
DAYANIKLILIK ÖZELLİKLERİ					
Erken Dayanım (2 Gün)	TS EN 196-1	≥20,0	26,20	MPa	-
AÇIKLAMALAR					
TS EN 197-1 standardına uygundur. Onaysız raporlar geçersizdir. İzinsiz çoğaltılamaz. Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. Müşteri Portalından Oluşturulmuştur					