

KALİTE SERTİFİKASI

ÇİMENTO TİPİ	CEM II/B-M(L-W) 42,5 R
ÜRÜN KİMLİK BİLGİSİ	1784-CPR-0448
NUMUNENİN ALINDIĞI YER	ÇİMENTO SİLOLARI
NUMUNENİN ALINDIĞI TARİH	25.10.2024 - 31.10.2024
NUMUNENİN ANALİZ TARİHİ	26.10.2024 - 1.11.2024
RAPOR TARİHİ	4.11.2024

KİMYASAL ÖZELLİKLERİ					
ÖZELLİK	METODU	TS EN 197-1	SONUÇ	BR	ÖB
Çimento Bileşimi (Katki)	TS CEN/TR 196/4	≥ 21,0 - ≤ 35,0	26,62	%	-
Kızdırma Kaybı (L.O.I.)	TS EN 196-2	-	4,58	%	-
Sülfat Muhtevası (SO ₃)	TS EN 196-2	≤ 4,0	2,60	%	-
Klorür muhtevası(Cl-)	TS EN 196-2	≤ 0,1	0,0111	%	-
FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ					
Priz Başlama süresi	TS EN 196-3	≥60	155	dk	-
Priz Bitiş süresi	TS EN 196-3	-	190	dk	-
Özgül Ağırlık (Yoğunluk)	TS EN 196-6	-	2,99	g/cm ³	-
Özgül yüzey (Blaine)	TS EN 196-6	-	4932	cm ² /gr	-
Hacim genişmesi	TS EN 196-3	≤10	2,30	mm	-
DAYANIKLILIK ÖZELLİKLERİ					
Erken Dayanım (2 Gün)	TS EN 196-1	≥20,0	27,80	MPa	-
AÇIKLAMALAR					
TS EN 197-1 standardına uygundur. Onaysız raporlar geçersizdir. İzinsiz çoğaltılamaz. Batisöke Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. Müşteri Portalından Oluşturulmuştur					